

Z 01.8-P

Pumpmörtel

quick-mix
Eine Marke von **sievert**



Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Pumpmörtel

- durch abgestimmte Körnung sehr gute Pumpfähigkeit im frischen Zustand

ohne Abb.

ANWENDUNGEN

- zur Anwendung im Berg-, Tunnel- und Spezialtiefbau
- zur Verfüllung von Hohlräumen

EIGENSCHAFTEN

- Expositionsclassen:
C20/25: XC1 – XC3
C25/30: XC1 – XC4, XA1, XF1
C30/37: XC1 – XC4, XD1, XS1, XF1, XM1, XA1
- Feuchtigkeitsklassen gemäß DIN 1045-2: W0, WF, WA
- chloridfrei
- Brandklasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)
- auch als hochsulfatbeständige Produktvariante (SR-Zement) erhältlich

ZUSAMMENSETZUNG

- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197-1
- quarzitisches Gesteinskörnungen (Rundkorn) gemäß DIN EN 12620
- chromatarms

UNTERGRUND

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Beschaffenheit / Prüfungen | <ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muss tragfähig, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben und ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein (gemäß DIN EN 18551).■ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben und ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein (gemäß DIN EN 18551). |
| Vorbereitung | <ul style="list-style-type: none">■ Vor dem Auftrag ist der Untergrund, dem jeweiligen Saugverhalten angepasst, mattfeucht vorzunässen. Bei Betoninstandsetzungsarbeiten ist eine Haftzugfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ durch geeignete Vorbehandlungsverfahren sicher zu stellen. |

VERARBEITUNG

- | | |
|------------------|--|
| Auftragen | <ul style="list-style-type: none">■ Um eine monolithische, homogene Mörtelmatrix zu erzielen, sollte die Auftragsdicke mindestens das 3-fache des Größtkorns betragen. Das Material kann mit gebräuchlichen Mörtelpumpen gefördert werden. Nach den Arbeiten ist der frische Mörtel gemäß DIN 1045 sowie DIN EN 206-1 nachzubehandeln. Die Produktprüfung ist gemäß DIN EN 14487 / 14488 bauseits vorzunehmen. |
|------------------|--|

Z 01.8-P

Pumpmörtel

quick-mix
Eine Marke von **sievert**



LIEFERFORM

- 40 kg/Sack
- lose im Silo

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Feststoffbedarf: ca. 1,9 t/m³

TECHNISCHE DATEN

Körnung 0 – 4 mm

Brandverhalten A1 (nicht brennbar) gemäß DIN EN 13501

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

- Sicherheit**
- Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
 - Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE ■ ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

- Entsorgung**
- Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.
 - Ausgehärtetes Produkt unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgehärteten Produkts wie Betonabfälle und Betonschlämme. Abfallschlüssel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhängigkeit von der Herkunft: 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschlämme).

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.